

# R13 COLLANTE PE TRAMEZZI E CORNICI

**R13 Collante rasante per tramezzi e stucchi.** È un prodotto ottenuto con una miscela di solfati di calcio emidrato, resine e regolatori del tempo di presa.

Il collante è appositamente studiato per la posa di pannelli in gesso e blocchi di gesso. Viene inoltre impiegato per la posa in opera di manufatti in gesso di qualsiasi tipo, come controsoffitti, stucchi, rosoni e cornici, e successiva rasatura.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Aspetto                           | Polvere bianca         |
| Granulometria                     | 100 µm                 |
| Peso specifico in mucchio         | 850 Kg/m <sup>3</sup>  |
| Rapporto di impasto acqua/polvere | 1 / 1,4                |
| Reazione al fuoco                 | Classe 0               |
| Tempo di utilizzo                 | 90 - 120 minuti        |
| Confezioni                        | Sacchi da 20 Kg, 6 Kg. |
| Acqua d'impasto                   | 50 - 100 %             |

## PREPARAZIONE

Predisporre un recipiente con l'acqua pulita nella quantità necessaria per l'impasto e unire gradualmente "a spolvero" **R13 Collante per tramezzi e stucchi** fino a saturazione del composto impastando con trapano a frusta. Per il montaggio di blocchi e pareti il rapporto acqua/polvere sarà di 1:1. Per l'incollaggio di elementi in gesso il rapporto sarà di 1:1,6 avendo cura di lasciare riposare il composto per evitare la formazione di grumi, mescolando manualmente con una cazzuola o con un mescolatore elettrico a basso numero di giri. È fortemente consigliato preparare in varie fasi il prodotto rispetto la quantità necessaria per l'impiego in 90 - 120 minuti (con temperatura di 20°C. - il tempo di applicazione si riduce ulteriormente in presenza di temperature più elevate).

## APPLICAZIONE

Montare i blocchi di gesso o laterizio in maniera che il lato femmina dell'incastro venga rivolto verso l'alto. Versare abbondantemente nei solchi dei pannelli l'impasto fluido ottenuto con **R13 Collante per tramezzi e stucchi** (rapporto acqua/polvere 1:1). Per l'impiego come collante di manufatti in gesso, il composto risulterà più cremoso (rapporto acqua/polvere 1:1,6) e il tempo di utilizzo si ridurrà di circa 20 minuti.

## NORME DI SICUREZZA

Conservare il prodotto in luogo asciutto, non a contatto con il pavimento. La temperatura di impiego deve essere compresa tra un minimo di 5°C. e un massimo di 35°C. Utilizzare **R13 Collante per tramezzi e stucchi** allo stato naturale, senza l'aggiunta di additivi o materiali estranei.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.). Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.