

# STUCCO MAX

## **Stucco di finitura, pronto all'uso, per interni.**

STUCCO **MAX** è uno stucco rasante per interni, pronto in pasta, che possiede elevate capacità riempitive, alta resa ed ottima copertura anche a basso spessore. Si distingue da altri prodotti in commercio per la sua formulazione ricca di materie prime naturali. Un prodotto ineguagliabile, che offre il meglio per qualità, capacità applicativa, resa e carteggiabilità.

## **CAMPO D'IMPIEGO**

STUCCO **MAX** è un rasante tixotropico utilizzato come lisciatura o mano di finitura. Garantisce un'elevata adesione alle superfici, assicurando un ottimo ancoraggio alle idropitture. È ideale come mano di finitura per soffitti, pareti, cartongesso, intonaci civili a base di gesso o cemento. Nei supporti a base cemento o calcestruzzo è obbligatorio trattare i supporti con un promotore di adesione, tipo **AGGRAPPANTE K36**.

Nei supporti in cui l'assorbimento è molto elevato, è consigliata l'applicazione preventiva del **SGK PRIMER**, per garantire una corretta stesura e adesione al supporto.

È opportuno sapere che lo STUCCO **MAX non deve essere utilizzato all'esterno**, su fondi ad elevata flessibilità e dilatazione termica, bagnati e soggetti a continue risalite di umidità.

## **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Lo STUCCO **MAX** è idoneo per la lisciatura di ambienti interni conformi alle normative tecniche vigenti, dove i supporti devono essere stabili e non deformabili e avere già compiuto il ritiro igrometrico di maturazione, quindi completamente stagionati.

In generale le superfici su cui verrà applicato lo STUCCO **MAX** devono essere pulite da polvere, olii e grassi, esenti da umidità e privi di parti friabili ed inconsistenti, in tal caso è indispensabile utilizzare un primer promotore di adesione come l'**SGK PRIMER**.

È sconsigliato eseguire cicli di lavaggio con acqua, per evitare ulteriori apporti d'acqua nel supporto sottostante.

## **PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**

Successivamente alla preparazione della superficie, si passa alla **miscelazione** con un miscelatore elettrico a basso numero di giri fino a ottenere un impasto omogeneo e senza grumi. Dopo la prima miscelazione è consigliabile lasciar riposare l'impasto per circa 2 minuti e in seguito rimescolare brevemente. **L'aggiunta di troppa acqua non migliora la lavorabilità, ma provoca ritiri nella fase plastica dell'asciugamento e ridurre le prestazioni finali quali la durezza superficiale, la resistenza alla compressione e l'adesione al sottofondo.** Tra la prima mano e la seconda mano è opportuno aspettare un tempo di asciugatura min. di 2 h e un massimo di 5 giorni. Se tra l'applicazione della prima e la seconda mano, c'è un lasso di tempo maggiore di 5 giorni è opportuno carteggiare la prima mano con una carta abrasiva molto fine (300/500), per far sì, che ci sia una corretta adesione della seconda mano



# STUCCO MAX

## CONSERVAZIONE

- Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi, asciutti e non a contatto diretto con raggi solari.
- Temperatura di conservazione: superiore a 5°C e inferiore a 35°C.
- Durata in magazzino: 12 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Aspetto                              | Impasto denso/tixotropico                |
| Colore                               | Super bianco                             |
| Resa teorica                         | 0,7 - 1 kg/mq circa per 1 mm di spessore |
| Diluizione                           | Pronto all'uso                           |
| Spessore applicabile per mano        | da 0 a 2 mm                              |
| Metodo di applicazione               | Spatola, rullo o frattazzo inox          |
| Temperatura di applicazione permessa | da +5°C a 35°C                           |
| Peso specifico                       | 1.5 kg/lit                               |
| Dimensione massima dell'aggregato    | < 0,1 mm                                 |
| Tempo di lavorabilità                | 20 - 30 min                              |
| Intervallo di carteggiabilità        | 7 - 9 ore                                |
| Successiva rasatura                  | 2 ore                                    |
| Tempo di essiccazione completa       | Circa 24 h a 20 °C                       |
| Infiammabilità                       | Non infiammabile                         |
| Stoccaggio                           | 12 mesi                                  |
| Confezioni                           | 1 Kg / 4 Kg / 20 Kg                      |

## CONFEZIONI DISPONIBILI

Confezione in fusti da 1, 4 e 20 kg.

## NORME DI SICUREZZA

Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP). Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Proteggere mani e occhi con guanti ed occhiali. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua. Il prodotto non è infiammabile ed è esente da etichettatura di pericolo. Secondo le norme vigenti DIR.CEE 88/379.



AVANGUARDIA EDILIZIA

Siciliana Gessi Chianetta S.r.l.  
C .da Priolo - 92026 - Favara  
(AG) Tel. +39 0922 32998

[www.sicilianagessi.com](http://www.sicilianagessi.com)  
[sicilianagessi@gmail.com](mailto:sicilianagessi@gmail.com)  
[laboratoriosicilianagessi@gmail.com](mailto:laboratoriosicilianagessi@gmail.com)

# STUCCO MAX

## AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza prima dell'utilizzo.
- Indossare guanti e indumenti protettivi, e in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone. Per la pulizia degli utensili usare acqua.
- Lo smaltimento del recipiente/prodotto deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro, tutto preferenzialmente della stessa partita, per evitare incongruenze con il lotto principale.
- Applicare solo su supporti stagionati ed asciutti e mai su supporti fortemente alcalini che possono modificare l'essiccazione, la resistenza al gelo e la durabilità nel tempo.
- Non applicare su supporti esposti al sole o in presenza di forte vento. Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C e con umidità relativa superiore al 85%.
- Non applicare su murature umide o su supporti in cui c'è un'umidità di risalita.
- Gli agenti atmosferici, in particolar modo l'intensità di esposizione ai raggi UV e l'umidità possono modificare nel tempo lo strato superficiale dello stucco, provocando possibili variazioni cromatiche più o meno evidenti.
- Dato l'elevato numero di specie di muffe e le diverse condizioni climatiche, in alcuni casi gli additivi impiegati non possono garantire il non proliferare nel tempo di particolari microrganismi vegetali.
- I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio; l'utilizzo di materie prime naturali, possono portare, per alcune forniture, a lievi scostamenti nei valori riportati senza pregiudicare l'idoneità del prodotto.
- Il prodotto asciuga fisicamente per eliminazione dell'acqua. Condizioni meteo sfavorevoli ne possono ritardare la completa asciugatura. Pertanto, la presenza o l'aggiunta eccessiva di acqua potrebbero alterare le funzioni del prodotto. Servirsi di un igrometro per capire la quantità d'acqua presente nel supporto.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche.
- È quindi necessario che il compratore/utilizzatore prima della posa in opera, verifichi personalmente l'idoneità del prodotto per l'impiego nel lavoro/cantiere.
- Il prodotto deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei fatta eccezione l'acqua nelle percentuali indicate.

## VOCE DI CAPITOLATO

Stucco in pasta pronto all'uso tipo STUCCO MAX della SICILIANA GESSI CHIANETTA s.r.l, a base di gesso superventilato, resine in emulsione acquosa, extender ed additivi, per la rasatura, in due mani di superfici murali interne di intonaco, cartongesso, legno con un consumo di  $1 \text{ kg/m}^2$  per 1 mm di spessore.

**LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO.**

**LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA.**

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.). Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.