

G58 INTONACO PRONTO A MANO

G58 Intonaco Pronto a Mano è un premiscelato in polvere composto da gesso, fiore di calce idrata, carbonato di calcio, perlite espansa e speciali additivi.

Viene utilizzato come intonaco di fondo per interni e si adatta a qualsiasi superficie, da quella in laterizio a quella tradizionalmente traversata. Ideale per lavori a basso spessore. Dopo l'applicazione di **G58 Intonaco Pronto a Mano** ultimare la lavorazione, per una perfetta lisciatura usando i nostri prodotti **Gesso Scagliola, R15 Finitura** o **M18 Finitura Riempitiva**.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Bianco purissimo
Aspetto	Polvere bianca
Granulometria massima	1,2 mm
Essiccazione	3 - 4 ore
Consumo	11 Kg/mq per 1 cm di spessore
Spessore minimo	da 0,5 a 2 cm max
Acqua d'impasto	40% circa
Lavorabilità	60 minuti
Ritiro	N.C.
Reazione al fuoco	Classe A1 incombustibile
Conservazione	4 mesi in luogo asciutto in confezione integra
Confezione	sacco da 25 Kg su bancali da 15 quintali

PREPARAZIONE DEL FONDO

La muratura sulla quale applicare **G58 Intonaco Pronto a Mano** deve essere asciutta e libera da polvere, sporco, efflorescenze saline o altre impurità. Eventuali tracce di oli, grassi, cere o altro devono essere preventivamente rimosse. Le superfici in calcestruzzo vanno obbligatoriamente trattate preventivamente con **Aggrappante K36**. Al fine di ottenere un'eccellente posa in opera è consigliato usare una rete in fibra di vetro certificata compatibile con la tipologia di lavoro da eseguire. Per una riuscita ottimale dei lavori, inoltre, è preferibile riempire fori, spaccature e altre imperfezioni superficiali e predisporre verticalmente delle guide a "T" nelle pareti, oltre ai parasigoli negli angoli.

PREPARAZIONE E TEMPO DI LAVORAZIONE

Miscelare **G58 Intonaco Pronto a Mano** con circa il 40% di acqua pulita, non salata e non calda e mescolare con agitatore meccanico fino ad ottenere un impasto omogeneo. Attendere 2-3 minuti prima dell'applicazione e usare l'impasto ottenuto entro circa 50 - 60 minuti. In condizioni ambientali normali il processo di indurimento del prodotto è stimato in circa 3 - 4 ore.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Applicare il prodotto a temperature comprese tra 5°C. e 35°C. Per garantire le qualità tecniche e le caratteristiche tipiche di **G58 Intonaco Pronto a Mano** non aggiungere alcun altro prodotto all'impasto. Trattare le superfici in ferro prima dell'applicazione.

NORME DI SICUREZZA

Utilizzare opportune maschere a protezione delle vie respiratorie. Proteggere mani e occhi con guanti e occhiali. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di intonaco rustico premiscelato, a base di perlite espansa, e leganti speciali, per interni. Locali saranno intonacati mediante intonaco rustico premiscelato a base di PERLITE espansa e leganti speciali, tirato in piano a frattazzo, successivamente rasato a regola d'arte con finitura speculare. L'intonaco avrà uno spessore di circa 15 mm compresa la formazione di spigoli vivi, rientranti e sporgenti.

I prodotti Siciliana Gessi contribuiscono a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti edili del settore pubblico e privato data la sua composizione con prodotti naturali.