

MALTACEM CH80 G/B

MALTACEM CH80 è una malta premiscelata formulata con leganti idraulici ed aerei, inerti selezionati di natura silico-calcareo e additivi specifici che ne migliorano l'adesione e la lavorabilità.

Il prodotto è concepito per la posa in opera di blocchi di muratura, per la costruzione di pareti in blocchi laterizio, cemento o pietre naturali.

MALTACEM CH80 può essere utilizzata per la costruzione di murature esterne ed interne elevate con blocchi in laterizio trafilato, conglomerati cementizi con inerti pesanti o leggeri espansi, tufo o pietre naturali.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Polvere grigia o bianca
Granulometria massima	< 2
Acqua d'impasto	19%
Massa volumetrica dell'impasto	1,988 kg/Lt
Massa volumetrica della massa in polvere	1,917 kg/Lt
Massa volumetrica malta indurita	1,746 kg/Lt
Assorbimento d'acqua	W0
Tempo di utilizzo della malta	90 minuti
Temperatura di applicazione	da + 5°C. a + 35°C.
Comportamento al fuoco	Incombustibile
Conservazione	6 mesi in luogo fresco e asciutto
Confezioni	25 Kg

MISCELAZIONE E POSA IN OPERA

Pulire accuratamente da polvere, terra, tracce di oli o grassi i blocchi da usare (siano essi in cotto, cemento, tufo o pietra naturali). È opportuno inumidire leggermente con acqua i blocchi prima della posa.

Miscelare **MALTACEM CH80** con il 19% di acqua pulita direttamente in betoniera, fino ad ottenere un impasto omogeneo (il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti). In alternativa è possibile preparare il composto servendosi di un trapano a frusta rispettando il rapporto acqua/polvere consigliato circa (5 litri per ogni confezione da 25 kg di polvere). L'impasto ottenuto è utilizzabile per 90'

Dopo aver posizionato gli allineamenti ed i piombi per la corretta elevazione della muratura, eseguire il montaggio dei blocchi posando la malta con la cazzuola in quantità costanti al tipo ed alla dimensione del singolo manufatto. Eseguire con il retro della cazzuola azioni di compattamento sul blocco installato ed eliminare la malta in eccesso.

FORNITURA E CONSERVAZIONE

Fornito in sacchi di carta da 25kg - pallet 60 sacchi.
Conservazione per 6 mesi in un luogo asciutto e ventilato ed confezioni integre

AVVERTENZE

Applicare **MALTACEM CH80** esclusivamente con temperature comprese da +5°C a +35°C.

Non applicare blocchi da muratura gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa. Eseguire spessori di malta compresi da 5 a 20 mm. In condizioni di pieno sole e forte vento

NORME DI SICUREZZA

Utilizzare opportune maschere a protezione delle vie respiratorie. Proteggere mani ed occhi con guanti ed occhiali. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non ingerire.

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO.

LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.). Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.